LaRonde Operations Forecast

LaRonde Operations Summary	2009	2010	2011	2012	2013-2018 Average
Ore milled (000's tonnes)	2,592	2,580	2,580	2,580	2,239
Grade:					
Gold (g/tonne)	2.69	2.56	2.52	2.84	5.64
Silver (g/tonne)	66.71	66.96	69.32	57.40	24.05
Zinc	3.45%	3.65%	3.21%	2.78%	0.93%
Copper	0.33%	0.29%	0.31%	0.30%	0.31%
Mill recovery:					
Gold	91%	91%	91%	91%	94%
Silver	85%	88%	88%	87%	66%
Zinc	89%	88%	87%	86%	69%
Copper	86%	85%	85%	85%	85%
Payable metal produced:					
Gold (ozs)	203,139	192,802	189,686	214,724	382,481
Silver ('000 oz)	4,078	4,223	4,435	3,610	1,015
Zinc (tonnes)	67,503	70,758	61,466	52,397	12,252
Copper (tonnes)	6,632	5,730	6,091	5,979	5,684
Mining/Milling Costs (C$/tonne)	$72	$72	$72	$72	$72